



**Телефон: +7 (495) 223-34-46**

**Email: [prodam@protonrf.ru](mailto:prodam@protonrf.ru)**

**125430, Москва, ул.  
Фабричная, д.6,  
Фабрика «Победы труда»**

# Kontakt 701 CRC - очищенный вазелин в виде спрея

Kontakt 701 CRC - очищенный вазелин в виде спрея

Kontakt 701 CRC - содержит очищенный пастообразный белый вазелин (парафиновое масло, очень густое при комнатной температуре). Препарат сочетает в себе прекрасные смазывающие и антикоррозионные свойства вазелина и возможность легкого использования в виде аэрозоля. Аэрозоль позволяет легко хранить и аккуратно, не пачкаясь, малыми дозами наносить препарат.

Kontakt 701 CRC совместим с большинством материалов, таких как металлы, резина, дерево, кожа, синтетика, эластомеры, которые стойки к парафиновому маслу (кроме поликарбоната, полистеренов и этилепропилендиеновых каучуков).

## Свойства

- Хорошие смазывающие свойства
- Совместимость с большим количеством материалов
- Нетоксичен и безопасен в применении

## Применение

- В качестве лубриканта (смазки) Kontakt 701 CRC широко применяется в радио и электротехнической промышленности.
- Может применяться в антенных сборках.
- Винтовые и резьбовые соединения, смазанные вазелином хорошо защищаются от влаги, герметизируются. благодаря водоотталкивающим свойствам, и при этом легко откручиваются.

## Рекомендации

- Используйте удлинительную трубку для труднодоступных мест. Благодаря ей вазелин может наноситься аккуратно и точно дозировано.

- Рекомендуется встряхивать баллон перед использованием.
- Баллон может использоваться в любом положении, в том числе и в перевернутом.
- При использовании Kontakt 701 CRC для антикоррозионной защиты, наносите его толстым слоем.
- Для резьбовых контактов рекомендуется покрывать их слоем вазелина толщиной около 1 мм. В качестве же смазки, нужно использовать тонкий слой Kontakt 701 CRC.
- Большое количество материалов устойчиво к вазелину и переносит его хорошо. Однако при серийном производстве изделий нужно провести тест на совместимость вазелина с технологическими материалами.
- При работе с эластомерами вазелин может вызвать незначительное их набухание, что не является критическим фактором, если не требуется высокая точность размеров деталей.
- Kontakt 701 CRC не применяется в качестве смазки для изделий из полистерена, поликарбоната и этилпропилендиеновых резин.

Kontakt 701 CRC содержит огнеопасные растворители. Не используйте препарат на приборах, находящихся под напряжением.

Перед включением приборов после обработки их вазелином дождитесь испарения растворителей в течение не менее 15 минут.

## **Технические характеристики**

- Плотность при 20 °C: 0,72 г/см<sup>3</sup>
- Точка вспышки:
- Внешний вид: белый, кремообразный
- Диапазон рабочих температур лака: до + 80 °C
- Температура застывания: +54 °C

## **Расход средства**

- Не нормируется

## **Заводская упаковка**

- Аэрозольный баллон 200 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)