Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Лента ПВХ

Лента ПВХ
Image not found or type unknown

Основные характеристики

- **Марка ленты:** ЛВ40, ЛВ-40-Т, ЛВ-50
- **Диапазон эксплуатации**: – от -60 до +70°С

Описание

Ленты изготовленные из поливинилхлоридного пластиката предназначены для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей.
ЛВ-40 ленты из поливинилхлоридного пластиката с температурой хрупкости минус 40оС , для эксплуатации в умеренном климатическом районе
ЛВ-40 Т ленты из поливинилхлоридного пластиката с температурой хрупкости минус 40оС , для эксплуатации в умеренном и жарком сухом климатических районах
ЛВ-50 ленты из поливинилхлоридного пластиката с температурой хрупкости минус 50оС , для эксплуатации в умеренном климатическом районе

Размеры выпускаемых лент:

- 20х0,9мм
- 20х1,5 мм
- 40х0,9мм
- 15х1,5мм
- 15х0,65мм

Характеристики

Наименование показателя	Нормы для марок

	ЛВ-40	**ЛВ-50**	**ЛВ-40Т**
1. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см), не менее	14,7 (150)	9,8 (100)	14,7 (150)
2. Водопоглощение,%, не более		0,5	
3. Электрическая прочность, кВ/мм, после воздействия при 20 °С в течение 24 ч, не менее:			
а) натра едкого ГОСТ 4328-77, 50%-ного		15	
б) соляной кислоты, концентрированной ГОСТ 3118-77	5	-	5
в) трансформаторного масла		15	
4. Категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89, метод Б, размеры образца: толщина - 3 мм, ширина - 10 мм	ПВ-1*	ПВ-1*	ПВ-0*
5. Удельное обьемное электрическое сопротивление Ом.см не менее При 20^{o}С При 70^{o}С	 $1*10^{12}$ $1*10^{10}$	 $1*10^{11}$ $1*10^{9}$	 $1*10^{12}$ $1*10^{9}$

*Материалы, отнесенные к категории

ПВ-0, должны удовлетворять следующим требования: время горения образца не должно превышать 10 с после каждого приложения пламени.

ПВ-1, должны удовлетворять следующим требованиям: время горения образца не должно превышать 30 с после каждого приложения пламени.