



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

**125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»**

PTFE-FEP двухслойная термоусадочная трубка

PTFE-FEP двухслойная термоусадочная трубка

Снаружи — [трубка PTFE](#), внутри — [трубка FEP](#). Во время усадки при температуре от 345 °C до 355 °C трубка FEP расплавляется, а внешняя трубка из фторопласта усаживается и фиксирует объект усадки. После охлаждения трубки PTFE и FEP плотно соединяются друг с другом и обеспечивают полную герметичность.

Преимущества:

- герметичность и влагонепроницаемость объекта усадки;
- рабочая температура до 260 °C;
- повышенная химическая стойкость.

Двойная трубка PTFE-FEP поставляется отрезками 1,22 м/шт. Стандартный цвет трубки — белый. Под заказ возможна поставка отрезков другой длины и цветов.

Не подлежит обязательной сертификации.

Трубка PTFE-FEP 1

Тип PFL	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
PFL 065	1.65	0.00	0.38
PFL 115	2.90	1.15	0.38
PFL 130	3.30	1.50	0.38
PFL 180	4.60	1.65	0.38
PFL 190	4.80	1.80	0.38
PFL 240	6.10	3.80	0.50
PFL 350	8.90	5.40	0.65
PFL 480	12.20	8.00	0.80

PFL 700	17.80	12.70	1.00
PFL 990	25.40	17.80	1.15

Трубка PTFE-FEP 2

Тип PFS	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
PFS 036	0.91	0.00	0.60
PFS 060	1.52	0.00	0.70
PFS 130	3.30	0.00	0.80
PFS 160	4.05	0.00	0.80
PFS 190	4.80	1.60	0.90
PFS 250	6.40	3.20	0.90
PFS 350	8.90	4.80	0.90
PFS 450	11.40	7.90	1.40
PFS 700	17.80	11.20	1.40
PFS 950	24.10	16.00	1.65