Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Электроизоляционная самовулканизирующаяся изолирующая лента Raychman® T23

Электроизоляционная самовулканизирующаяся изолирующая лента Raychman® T23
Image not found or type unknown

Основные характеристики

Полное название: Электроизоляционная самовулканизирующаяся изолирующая лента Raychman® T23
Упаковка: Рулон двухслойной ленты на картонной втулке в полиэтиленовом пакете.
Размер: 25мм X 0,8мм X 9мм

Описание

Наименование / обозначение продукции: Электроизоляционная самовулканизирующаяся изолирующая лента **Raychman® T23**

Назначение: Самовулканизирующаяся изолирующая лента Raychman® T23 используется для ремонта и восстановления повреждений изоляции проводов и оболочек кабелей, для изолирования кабельных наконечников, муфт, токоведущих шин и других элементов сетей напряжением до 10 кВ.
Температура эксплуатации (°C) - -50 +90 (кратковременно до 120).

Краткое описание: Самовулканизирующаяся лента на основе этиленпропиленовой резины. При намотке с натяжением, образует сплошной слой изоляции с превосходными диэлектрическими свойствами и остаточным давлением на изолированный объект под действием собственной силы упругости. Обладает стойкостью к озону и ультра-фиолетовым лучам, водонепроницаемостью. Не распространяет горение.

Использование:
Следует наносить ленту со средним растяжением, с половинным перекрытием слоев. Первый

виток нужно нанести без перемещения, чтобы он слипся и обеспечил максимальное прилегание и крепление к поверхности нанесения. Если пространства недостаточно для комфортного нанесенияс рулона, можно взять отрезок лентыи нанести его без основного рулона. Последний виток нужно наносить с усиленным натяжением таким образом, чтобы вся площадь ленты соприкасалась с предыдущим витком, после прижмите её рукой.

Характеристики

Свойство	**Метод тестирования**	**Обычные показатели**
Прочность на разрыв	GB/T 528-92	≥ 3Н/мм2
Растяжение до разрыва	GB/T 528-92	≥ 300%.
Диэлектрическая прочность	GB/T 1695-81	≥22кВ/мм
Объемное сопротивление	GB/T 1692-92	≥1x10^{13} Ω см
Диэлектрическая постоянная	GB/T 1693-81	2~3
Коррозия металла	GB/T 2406-93	A

Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации на территории Таможенного Союза.