Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Изоляционная лента для высоковольтных шин HB1516



Размер -	1,5 мм x 50 мм x 6 м
Рабочая температура -	от -55 °C до +105 °C
Прочность на разрыв -	не менее 12,0 МПа
Электрическая прочность -	не менее 25 кВ/мм
Удлинение при разрыве -	не менее 400 %
Объемное сопротивление -	10^{13} Ом·см
Диэлектрическая постоянная -	не менее 3,5

Описание

HB1516 изоляционная лента для высоковольтных шин (10-35 кВ) - широко используются для улучшения изоляции нестандартных кабельных линий, ремонта концов кабеля и различных соединений. Лента может обеспечить надежную защиту высоковольтных линий от случайных контактов с ветками деревьев, во избежание утечек электрического тока.

Характеристики

Свойство	Метод тестирования	Обычные показатели
Диэлектрическая сила	GB/T 1408.1	25 кВ/мм
Напряжение	GB 311	42 кВ/1 мин (мин.расст. 30 мм) без повреждений
Воздействие грозы	GB 311	75±15 кВ (мин.расст. 30 мм) без повреждений
Объемное сопротивление	GB 1410	≥$1.0x10^{13}$ Ом·см

Диэлектрическая постоянная	GB 1409	≤3.5
Впитывание воды	GB/T 1034	≤0.1 %
Микротермальная прочность	UL 224	-55±2 °C, 4 ч, тест пройден
Проверка на ржавчину	ASTM D 2671	23±2 °C, влажность 95 %, 24 ч, тест пройден
Прочность на разрыв	GB/T 1040	≥12.0 МПа
Удлинение при разрыве	GB/T 1040	≥400 %
Рабочая температура	-	-55~105 °C
Температурное состаривание	GB/T 1040	136 °C, 168 ч, тест пройден