



image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

**125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»**

Стекловолоконная изоляционная лента Raychman® 69

Стекловолоконная изоляционная лента Raychman® 69

Основные характеристики

Основные характеристики

Цвет ленты: белый

Материал основания: стеклоткань

Температура применения: до +200 °С

Максимальное удлинение (при 22 °С): 5%

Самозатухающая: нет

Упаковка: Рулон

Размеры: ширина 19мм, длина 33м

Описание

Лента из стеклоткани с термоактивным силиконовым адгезивом, который обеспечивает превосходное сцепление после приклеивания. Лента имеет подложку из стеклоткани, которая противостоит гниению и усадке, обеспечивая при этом превосходную стабильность, выдерживает диапазон температур от 32 до 392 °F (от 0 до 200 °С)..

Назначение: Применяется для изоляции деталей под высокими температурными нагрузками (до 200 °С), проводов питания электрических и индукционных печей, проводов электродвигателей, переключателей и устройств управления печей и духовых шкафов напряжением до 600 В, для крепления греющего кабеля к нефти и газопроводным трубам.

Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации

Характеристики

Цвет ленты	белый
Материал основания	стеклоткань
Толщина	0,19+/- 0,01мм
Ширина	19мм
Длина	33м
Прочность на разрыв	314Н/10мм
Напряжение пробоя	3000В
Адгезионная прочность (при 22 °С)	4,4 Н/10 мм
Температура применения	до +200 °С
Максимальное удлинение (при 22 °С)	5%
Самозатухающая	нет