Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

KOKI SS(SE)70-A310. Свинецсодержащая паяльная паста для печати с минимальным шагом

Мелкодисперсная безотмывочная паяльная паста, размер частиц 10 ~ 25 µm, время жизни после нанесения более 20 часов, флюс ROL 1 (среднеактивный, не требующий отмывки), содержание флюса 12%. Поставляется в упаковке: банка 0,5 кг.

- Обеспечивает непрерывную печать с шагом 0,5 мм (CSP, компонент 0402). Качественное оплавление и смачивание при печати с шагом
- Продолжительное время жизни после нанесения.

Спецификация

Сплав			
Пункт	**SE70-A310**	**SS70-A310**	**Примечания**
Состав	Sn 63%, Pb 37%	Sn 62%, Pb 36%, Ag 2%	JIS E grade
Форма частиц	Сферическая		Микроскоп ×50
Размер частиц (мкм)	10 ~ 25	10 ~ 25	--

Точка плавления (°C)		183	179 ~ 183	--
Содержание галогенов (%)		0,2	0,2	Потенциометр
SIR * 1	до увлажнения (Ом)	> 1 x 10^{12}	> 1 ? 10^{12}	JIS comb тип электрод тип II
	после увлажнения (Ом)	> 1 x 10^{11}	> 1 ? 10^{11}	
Удельное сопротивление водного раствора (Ом × см) * 2		> 1 x 10^{4}	> 1 ? 10^{4}	Электропроводность
Тип флюса		ROL 1	ROL 1	ANSI/J-STD-004
Содержание флюса (%)		12	12	На вес
Вязкость * 3		1300 + 20	1300 + 20	Malcom PCU-2
Коррозия медной пластины * 4		Соответствует	?????????????	--
Коэффициент распространения припоя (%)		90	90	Медная пластина
Время жизни после нанесения		> 20 часов	> 20 ?????	Malcom FG-1
Срок годности с даты производства		3 месяца	3 ??????	0 ~ 10 °C
		1 месяц	1 месяц	при + 20 °C
		1 месяц	1 месяц	при + 30 °C

* 1 SIR: 40°C x 90%RH x 96Hr

* 2 удельное сопротивление водного раствора: в соответствии со спецификациями MIL

* 3 вязкость: вискозиметр Malcom спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин

* 4 коррозия медной пластины: в соответствии с JIS. JIS: Japan Industrial Standards (японские промышленные стандарты)

Рекомендуемый термопрофиль

Термопрофиль SS(SE)70-A310

Image not found or type unknown

Техническая документация

Техническая информация SS(SE)70-A310 (ENG)

Дополнительная информация

Хранение паяльных материалов. Часто возникающие вопросы