



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

КОКИ T4AB58-M742D. Безотмывочная низкотемпературная паяльная паста



Безотмывочная низкотемпературная паяльная паста для трафаретной печати, размер частиц 20 ~ 38 μm , флюс ROL 0 (слабоактивный, не требующий отмывки), массовая доля флюса 12 $\pm$ 1%.

Поставляется в упаковке шприц-дозатор: 20 г (5 см³), 40 г (10 см³), 120 г (30 см³).

- Состав сплава: Sn, Ag 0,4%, Bi 57,6%
- Низкая точка плавления: 138-140°C
- Стабильное дозирование
- Специально разработанный состав флюса обеспечивает низкое формирование пустот CSP и компонентными площадками
- Высокая электрическая надёжность после оплавления
- Бесцветные остатки флюса обеспечивают отличный косметический вид и не препятствуют контролю качества

Спецификация

Паяльная паста	T4AB58-M742D
Состав сплава	Sn, Ag 0,4%, Bi 57,6%
Точка плавления, (°C)	138-140

Форма частиц	Сферическая
Массовая доля флюса, (%)	12,0 ± 1,0
Размер частицы, (мкм)	20 ~ 38
Вязкость*¹ (Pa.s)	100 ± 20%
Коррозия медной пластины *²	соответствует
Время жизни после нанесения	> 48 часов
Время хранения при температуре 0~10 °C	6 месяцев
Срок годности с даты производства (не более 10°C)	0 ~ 10°C — 3 месяца

*¹ вязкость - вязкозиметр Malcom спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин

*² коррозия медной пластины - в соответствии с IPCJ-STD-004A

*³ тип флюса - в соответствии с IPC J-STD-004A

Техническая документация

[Информация о продукте KOKI T4AB58-M742D \(ENG\)](#)