



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Термоусаживаемые перчатки Raychman® TCT CB



Горение -	сопротивление горению
Диапазон рабочих температур -	от -55 °C до +100 °C
Температура усадки -	от 130 -140 °C
Коэффициент усадки -	>2:1
Экологическая безопасность -	RoHS
Стандарт качества -	ISO 9001:2000
Базовый цвет -	чёрный

Описание

Термоусаживаемые перчатки TCT CB применяются для изоляции, уплотнения, герметизации, соединений кабеля, а так же для разводки кабельных окончаний, сращивания кабелей и для изготовления концевых кабельных муфт. В ассортименте термоусаживаемых перчаток TCT есть стандартные перчатки с клеевым слоем и без него, а так же специальные маслостойкие перчатки.

Перчатки предназначены как для применения внутри помещений, так и снаружи. В отличие от продуктов других производителей, в ассортименте перчаток под маркой TCT присутствуют перчатки с пятью «пальцами» для пятижильных кабелей. В ассортименте представлены перчатки трех видов: обычные перчатки, маслостойкие перчатки, перчатки с антитрекинговыми свойствами (красного цвета), полупроводниковые перчатки.

Термоусаживаемые перчатки Woer TCT CB схема

Характеристики

Технические характеристики

Характеристика	Метод тестирования	Результат
Плотность материала	ASTM D2671	1.1-1.2 г/см ³
Прочность на растяжение	ASTM D2671	> 12 МПа
Удлинение до разрыва	ASTM D2671	> 400%
Прочность на растяжение после нагрева	ASTM D2671 (+136°C x 168 часов)	> 10 МПа
Удлинение до разрыва после нагрева	ASTM D2671 (+136°C x 168 часов)	> 300%
Тепловой шок	ASTM D2671 (+200°C x 4 часа)	Не капает, не стекает
Электрическая прочность	ASTM D2671	> 18 кВ/мм
Объёмное электрическое сопротивление	ASTM D2671	> 10 ¹⁴ Ом·см
Водопоглощение	ASTM D570	
Срок службы	-	Не менее 20 лет

Размерный ряд

Кол-во жил (пальцев)	Наименование	Юбка		Пальцы		Общая длина (мм)
		до усадки, Не менее (мм)	после усадки, Не более (мм)	до усадки, Не менее (мм)	после усадки, Не более (мм)	
2	00#	16	8	8.5	3.5	60±3
	0#	23	10	11	4	140±5
	1#	38	18	20	7	145±5
	2#	48	22	25	10	145±5
	3#	60	25	35	11	140±5
	4#	72	25	40	11	140±5
3	-2#	24	16	11	5	140±5
	-1#	48	22	18	7	170±5
	0#	60	28	25	9	175±5

1#	70	39	30	14	210±5	
2#	90	50	40	16	220±5	
3#	110	54	42	19	230±5	
4#	125	64	58	25	240±5	
5#	140	64	65	25	240±5	
4	0#	38	18	10	5	130±5
	1#	50	25	16	7	135±5
	2#	70	32	23	9	185±5
	3#	80	43	28	12	210±5
	4#	95	44	35	12	210±5
	5#	109	54	42	18	240±5
5	0#	42	20	11	5	130±5
	1#	57	29	15	7	170±5
	2#	70	38	23	9	170±5
	3#	90	47	29	11	180±5
	4#	120	48	39	14	205±5
* Разные партии термоусаживаемых перчаток, при изготовлении, могут незначительно отличаться по размерам.						

Аналоги

Производитель	Raychem / Tyco	DSG Canusa	ЗМ	WOER	RADPOL	КВТ
Наименование	302K / 402W / 502K	CCB	HDBB	WRSZT	AK	ТПИ